

Caratteristiche EN 12199 di produzione Characteristics EN 12199 性能	Norma Standard	Unit à di misura Unit	Requisiti Requirements	Valori medi Average values from production
Durezza / Hardness 硬度	ISO 7619	shore A	≥70	85 ± 5
Resistenza all' abrasione / Abrasion resistance 耐磨损性能	ISO 4649 (Met a-5N)	mmf	≤250	170
Impronta residua / Residual indentation 残余凹陷	EN 433	mm	≤0,20	0,10
Stabilità dimensionale / Dimensional stability 尺寸稳定性	En 434	%	± 0,40 max	± 0,30
Flessibilità / Flexibility 弹性 (抗弯折性)	EN 435 Met. A (Ø 20 mm)	-	nessuna fessurazione no fissuring	conforme / comply
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light 人造光源色牢度	ISO 105-B02 MET.3	grado degree	≥6 scala dei blu / ≥3 scala dei grigi ≥6 blue scale / ≥3 grey scale	conforme / comply
Effetto bruciatura sigaretta / cigarette burn 耐烟灼性	EN 1399	rating	met. A ≥4 met. B ≥3	conforme / comply
<b>Caratteristiche EN 14041 / Characteristics EN 14041</b> 性能				
Reazioni al fuoco / fire behaviour 防火性能	EN 13501-1	classe / class	-	C <sub>s</sub> -s1
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance 摩擦动力系数	EN 13893	classe / class	≥0,30 (DS)	DS
Resistenza alla macchia / Resistance to stains 抗化学品性能	EN 423	-	-	resistente* / resistant*
Resistenza elettrica / Electrical resistance 电阻性能	EN 1021 META	Ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Carica elettrostatica da calpestio / Electrostatic charge 抗静电性能	EN 1815	kV	-	≤2 antistatico
Riduzione del rumore da calpestio / Reduction of sound due to treading 隔音效果	ISO 140.8	dB	-	8
Effetto sedia a rotelle / castor chairs 抗轮椅碾压性能	EN 425	-		adatto con ruote tipo W suitable for W castors

\*depending on concentration and time of contact, for specific agnts please ask.

如需了解其它特殊性能，请随时垂询！